

AXILAT™ 1819

VŠEOBECNÝ POPIS

TYP POJIVA:

Vodná disperze akrylátového kopolymeru, anionaktivní, APEO free.

DODÁVANÁ FORMA:

Viskózní kapalina, mléčně bílá, zakalená.

| Specifikace | | | |
|---|--------------------|------------|------------|
| Parametr | Jednotka | Hodnota | Metoda |
| Sušina | % | 49 – 51 | ISO 3251 |
| pH | - | 4 – 5 | ISO 976 |
| Viskozita (250 s ⁻¹) | mPa.s | 20 - 300 | ISO 3219 |
| Viskozita po převodu do alkalické oblasti (roztok 16%, 50 s ⁻¹) | mPa.s | 950 - 1550 | ISO 3219 |
| Typové ukazatele | | | |
| MFT | °C | 0 | ISO 2115 |
| Tg (DSC) | °C | 20 | ISO 11357 |
| Hustota (23 °C) | g.cm ⁻³ | 1,07 | ISO 2811-1 |

DOPORUČENÉ APLIKACE

Po neutralizaci disperze roztokem hydroxidu sodného je získán transparentní, středně až vysoce viskózní roztok. Disperze AXILAT 1819 je, díky dobrým lepivým parametrům za mokra, po neutralizaci vhodná pro lepení etiket na skleněné podklady (pivní lahve). Etikety lze snadno odstranit z povrchu teplou vodou nebo alkalickým roztokem.

ŽIVOTNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt musí být skladován na suchém místě při teplotě (5-28) °C a musí být chráněn před přímým slunečním světlem. Za těchto podmínek je životnost produktu **6 měsíců** od data expedice.

V případě překročení doby životnosti výrobce doporučuje novou analýzu produktu jako ujištění o platnosti prodejní specifikace.

JINÉ ÚDAJE

Schopnost ředění:
AXILAT 1819 je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru.

Vlastnosti filmu:
- dobrá schopnost tvorby filmu,
- transparentní.

Hexion Specialty Chemicals, a.s.
Tovární 2093
356 01 Sokolov
ČR
www.hexion.com



responsible care



EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004
Zertifikata Nr. 041004743/000-E1, 041040184/000-E1

Veškeré informace, doporučení a návrhy učiněné společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. ústně, písemně nebo jinou formou (dále jen informace) jsou poskytnuty dle našeho nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za právně závazné. Společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. se zřiká veškeré odpovědnosti vyplývající z použití informací. Nic zde uvedené nezbavuje společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. práv a povinností dle prodejních podmínek (Conditions of Sale) ani tyto podmínky neupravuje. Naše podpora nezbavuje zákazníka povinnosti provádět vlastní posouzení informací, zejména pak údajů uvedených v datových listech výrobku, bezpečnostních datových listech a technických informačních brožurách. Potřebné posouzení vhodnosti našich výrobků k zamýšlenému použití si provádí zákazník na vlastní riziko a náklady. Zkušební vzorky jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Zákazník musí dále dodržovat veškerá práva z patentů a příslušné zákony a nařízení. Toto oznámení nezastupuje licenci, není učiněno se záměrem porušit ani způsobit porušení žádného stávajícího patentu.