

AXILAT™ 6875

VŠEOBECNÝ POPIS

TYP POJIVA:

Samosít'ující vodná disperze akrylátového kopolymery s heterogenní morfologií částic, anionaktivní, APEO free .

DODÁVANÁ FORMA:

Viskózní kapalina, mléčně bílá až slabě nažloutlá, zakalená.

DOPORUČENÉ APLIKACE

AXILAT 6875 je pojivo určené pro výrobu vysoce kvalitních nátěrových hmot na dřevo s minimálním obsahem těkavých organických látek (VOC). AXILAT 6875 lze použít pro výrobu vodou ředitelných exteriérových a interiérových lesklých a pololesklých nátěrových hmot, lazur a transparentních laků. Nátěrové hmoty na bázi této disperze se vynikají blokovou odolností, velmi dobrou venkovní trvanlivostí, adhezí k různým podkladům (především ke starým alkydovým nátěrům) a odolností vůči vodě a domácím chemikáliím.

Specifikace			
Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Sušina	%	44 - 46	ISO 3251
pH	-	7 - 9	ISO 976
Viskozita (250 s ⁻¹)	mPa.s	20 - 200	ISO 3219
Typové ukazatele			
MFT	°C	cca 0	ISO 2115
Hustota (23 °C)	g.cm ⁻³	1,04	ISO 2811-1
Viskozita (Brookfield, S2/50)	mPa.s	max. 500	ISO 2555

ŽIVOTNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt musí být skladován na suchém místě při teplotě (5-28) °C a musí být chráněn před přímým slunečním světlem. Za těchto podmínek je životnost produktu **6 měsíců** od data expedice.

V případě překročení doby životnosti výrobce doporučuje novou analýzu produktu jako ujištění o platnosti prodejní specifikace.

JINÉ ÚDAJE

Schopnost ředění:
AXILAT 6875 je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru.

Vlastnosti filmu:

- vynikající schopnost tvorby filmu,
- rychlý vývoj tvrdosti,
- středně tvrdý,
- elastický,
- vynikající bloková odolnost při normální i zvýšené teplotě,
- vynikající adheze ke starým alkydovým nátěrům,
- velmi nízká nasákavost vody.

Neutralizační činidlo:

- Amoniak.

Hexion Specialty Chemicals, a.s.
Tovární 2093
356 01 Sokolov
ČR
www.hexion.com



responsible care



EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004
Zertifikata Nr. 041004743/000-E1, 041040184/000-E1

Veškeré informace, doporučení a návrhy učiněné společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. ústně, písemně nebo jinou formou (dále jen informace) jsou poskytnuty dle našeho nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za právně závazné. Společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití informací. Nic zde uvedené nezbavuje společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. práv a povinností dle prodejních podmínek (Conditions of Sale) ani tyto podmínky neupravuje. Naše podpora nezbavuje zákazníka povinnosti provádět vlastní posouzení informací, zejména pak údajů uvedených v datových listech výrobku, bezpečnostních datových listech a technických informačních brožurách. Potřebné posouzení vhodnosti našich výrobků k zamýšlenému použití si provádí zákazník na vlastní riziko a náklady. Zkušební vzorky jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Zákazník musí dále dodržovat veškerá práva z patentů a příslušné zákony a nařízení. Toto oznámení nezastupuje licenci, není učiněno se záměrem porušit ani způsobit porušení žádného stávajícího patentu.