

AXILAT™ 1906

VŠEOBECNÝ POPIS

TYP POJIVA:

Vodná disperze vícesložkového termoreaktivního akrylátového kopolymeru, anionaktivní, APEO free.

DODÁVANÁ FORMA:

Viskózní kapalina, mléčně bílá, zakalená.

Specifikace			
Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Sušina	%	38 - 42	ISO 3251
pH	-	3 – 4,5	ISO 976
Viskozita (630 s ⁻¹)	mPa.s	8 - 15	ISO 3219
Typové ukazatele			
MFT	°C	0	ISO 2115
T _g (DSC)	°C	7	ISO 11357
Hustota (23 °C)	g.cm ⁻³	1,06	ISO 2811-1
Viskozita (Brookfield, S2/50)	mPa.s	max. 100	ISO 2555

DOPORUČENÉ APLIKACE

Díky své vysoké pružnosti a vysoké odolnosti vůči vodě i rozpouštědlům je AXILAT 1906 vhodný především pro povrchovou úpravu usní v kožedělném a obuvnickém průmyslu. Dále je používán pro pojení tenkovrstvých netkaných textilií, impregnaci nábytkářských dekoračních fólií a pro výrobu antivibračních tmelů.

ŽIVOTNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt musí být skladován na suchém místě při teplotě **(5-28) °C** a musí být chráněn před přímým slunečním světlem. Za těchto podmínek je životnost produktu **6 měsíců** od data expedice.

V případě překročení doby životnosti výrobce doporučuje novou analýzu produktu jako ujištění o platnosti prodejní specifikace.

JINÉ ÚDAJE

Schopnost ředění:

AXILAT 1906 je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru.

Vlastnosti filmu:

- dobrá schopnost tvorby filmu,
- transparentní, hladký, měkký, trvale lepidelný,
- vysoce pružný.

Vlastnosti filmu zesíteného po tepelné expozici při 120 °C:

- pružný,
- dobrá odolnost k vodě a organickým rozpouštědlům.

Hexion Specialty Chemicals, a.s.
Tovární 2093
356 01 Sokolov
ČR
www.hexion.com



Veškeré informace, doporučení a návrhy učiněné společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. ústně, písemně nebo jinou formou (dále jen informace) jsou poskytnuty dle našeho nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za právně závazné. Společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití informací. Nic zde uvedené nezabývá společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. práv a povinností dle prodejních podmínek (Conditions of Sale) ani tyto podmínky neupravuje. Naše podpora nezabývá zákazníka povinností provádět vlastní posouzení informací, zejména pak údajů uvedených v datových listech výrobku, bezpečnostních datových listech a technických informačních brožurách. Potřebné posouzení vhodnosti našich výrobků k zamýšlenému použití si provádí zákazník na vlastní riziko a náklady. Zkušební vzorky jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Zákazník musí dále dodržovat veškerá práva z patentů a příslušné zákony a nařízení. Toto oznámení nezastupuje licenci, není učiněno se záměrem porušit ani způsobit porušení žádného stávajícího patentu.