

AXILAT™ 4133Z

VŠEOBECNÝ POPIS

TYP POJIVA:

Vodná disperze čistě akrylátového kopolymeru upravená asociativní zahušťkou, anionaktivní, APEO free.

DODÁVANÁ FORMA:

Viskózní kapalina, mléčně bílá, zakalená.

Specifikace			
Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Sušina	%	52 - 54	ISO 3251
pH	-	4,5 - 6	ISO 976
Viskozita (250 s ⁻¹)	mPa.s	50 - 500	ISO 3219
Typové ukazatele			
MFT	°C	0	ISO 2115
T _g (DSC)	°C	-29	ISO 11357
Stabilita za nízkých teplot (-20 °C)	cyklus	1	ISO 1147
Hustota (23 °C)	g.cm ⁻³	1,05	ISO 2811-1
Viskozita (Brookfield, S3/50)	mPa.s	max. 2000	ISO 2555

DOPORUČENÉ APLIKACE

AXILAT 4133Z je díky své vysoké lepivosti používán jako pojivová složka pro výrobu podlahových lepidel a lepivých tmelů pro lepení lehkých dekoračních prvků.

ŽIVOTNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt musí být skladován na suchém místě při teplotě **(5-28) °C** a musí být chráněn před přímým slunečním světlem. Za těchto podmínek je životnost produktu **6 měsíců** od data expedice.

V případě překročení doby životnosti výrobce doporučuje novou analýzu produktu jako ujištění o platnosti prodejní specifikace.

JINÉ ÚDAJE

Schopnost ředění:

AXILAT 4133Z je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru.

Odolnost k mrazu:

AXILAT 4133Z se vyznačuje vynikající stabilitou za nízkých teplot.

Vlastnosti filmu:

- dobrá schopnost tvorby filmu,
- transparentní,
- měkký, trvale lepivý,
- vysoce pružný.

Hexion Specialty Chemicals, a.s.
Tovární 2093
356 01 Sokolov
ČR
www.hexion.com



responsible care



EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004
Zertifikate Nr. 041004743/000-E1, 041040184/000-E1

Veškeré informace, doporučení a návrhy učiněné společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. ústně, písemně nebo jinou formou (dále jen informace) jsou poskytnuty dle našeho nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za právně závazné. Společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití informací. Nic zde uvedené nezbavuje společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. práv a povinností dle prodejních podmínek (Conditions of Sale) ani tyto podmínky neupravuje. Naše podpora nezbavuje zákazníka povinnosti provádět vlastní posouzení informací, zejména pak údajů uvedených v datových listech výrobku, bezpečnostních datových listech a technických informačních brožurách. Pořebné posouzení vhodnosti našich výrobků k zamýšlenému použití si provádí zákazník na vlastní riziko a náklady. Zkušební vzorky jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Zákazník musí dále dodržovat veškerá práva z patentů a příslušné zákony a nařízení. Toto oznámení nezastupuje licenci, není učiněno se záměrem porušit ani způsobit porušení žádného stávajícího patentu.