

## AXILAT™ 44

### VŠEOBECNÝ POPIS

#### TYP POJIVA:

Vodný roztok sodné soli akrylátového kopolymeru, bez přídavku povrchově aktivních látek

#### DODÁVANÁ FORMA:

Viskózní kapalina, žlutohnědá, čirá nebo slabě zakalená

Specifikace			
Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Sušina	%	22,5 - 25,5	ISO 3251
pH	-	5,5 - 7,5	ISO 976
Viskozita (50 s <sup>-1</sup> )	mPa.s	4,000 - 11,000	ISO 3219
Obsah podílu nerozpustného ve vodě	%	max. 0,03	interní metoda
Typové ukazatele			
Viskozita (Brookfield, S5/50)	mPa.s	4,000 – 10,000	ISO 2555
Hustota (23 °C)	g.cm <sup>-3</sup>	1,08	ISO 2811-1

### DOPORUČENÉ APLIKACE

AXILAT 44 je používán v textilním průmyslu jako šlichtovací přípravek pro šlichtování bavlněné příze, lnu, směsných přízí s obsahem PES, viskózy a dalších 100% celulósových vláken. Pro tento účel jej lze použít samostatně i ve směsi s nativním nebo modifikovaným škrobem a nebo s karboxymethylcelulózou. Dále jej lze použít jako záhustku pro tiskařské pasty a nátěrové pasty pro rubovou úpravu koberců.

### ŽIVOTNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt musí být skladován na suchém místě při teplotě (5-28) °C a musí být chráněn před přímým slunečním světlem. Za těchto podmínek je životnost produktu **6 měsíců** od data expedice.

V případě překročení doby životnosti výrobce doporučuje novou analýzu produktu jako ujištění o platnosti prodejní specifikace.

### JINÉ ÚDAJE

Schopnost ředění:

AXILAT 44 je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru.

Hexion Specialty Chemicals, a.s.  
Tovární 2093  
356 01 Sokolov  
ČR  
[www.hexion.com](http://www.hexion.com)



responsible care



EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004  
Zertifikáta Nr. 041004743/000-E1, 041040184/000-E1

Veškeré informace, doporučení a návrhy učiněné společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. ústně, písemně nebo jinou formou (dále jen informace) jsou poskytnuty dle našeho nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za právně závazné. Společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití informací. Nic zde uvedené nezbavuje společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. práv a povinností dle prodejních podmínek (Conditions of Sale) ani tyto podmínky neupravuje. Naše podpora nezbavuje zákazníka povinnosti provádět vlastní posouzení informací, zejména pak údajů uvedených v datových listech výrobku, bezpečnostních datových listech a technických informačních brožurách. Potřebné posouzení vhodnosti našich výrobků k zamýšlenému použití si provádí zákazník na vlastní riziko a náklady. Zkušební vzorky jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Zákazník musí dále dodržovat veškerá práva z patentů a příslušné zákony a nařízení. Toto oznámení nezastupuje licenci, není učiněno se záměrem porušit ani způsobit porušení žádného stávajícího patentu.