

# AXILAT™ 4924AF

## VŠEOBECNÝ POPIS

### TYP POJIVA:

Vodná termoreaktivní disperze styren-akrylátového kopolymeru, anionaktivní, APEO free.

### DODÁVANÁ FORMA:

Viskózní kapalina, mléčně bílá, zakalená

## DOPORUČENÉ APLIKACE

AXILAT 4924AF je používán jako pojivo k přípravě textilních tiskařských past pro pigmentový tisk a dále jako pojivo pro výrobu objemových i plošných netkaných textilií. Lze jej používat samostatně nebo ve směsi s termoreaktivními disperzemi AXILAT 942 nebo AXILAT 1691. V porovnání s nimi má AXILAT 4924AF velmi měkký a mírně lepivý film. Využívá se jej zejména pro přípravu směsného pojiva pro netkané textilie a fixace.

## Specifikace

Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Sušina	%	39 - 41	ISO 3251
pH	-	7 - 8,5	ISO 976
Typové ukazatele			
MFT	°C	0	ISO 2115
Tg (DSC)	°C	-12	ISO 11357
Hustota (23°C)	g.cm <sup>-3</sup>	1,02	ISO 2811-1
Viskozita (Brookfield, S2/50)	mPa.s	max. 500	ISO 2555

## ŽIVOTNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt musí být skladován na suchém místě při teplotě **(5-28) °C** a musí být chráněn před přímým slunečním světlem. Za těchto podmínek je životnost produktu **6 měsíců** od data expedice.

V případě překročení doby životnosti výrobce doporučuje novou analýzu produktu jako ujištění o platnosti prodejní specifikace.

## JINÉ ÚDAJE

Schopnost ředění:

AXILAT 4924AF je mísitelný s vodou v jakémkoliv poměru.

Vlastnosti filmu:

- dobrá schopnost tvorby filmu,
- film transparentní,
- měkký, mírně lepivý.

Vlastnosti filmu {zesíteného při teplotě (110-140) °C}:

- dobrá odolnost vůči organickým rozpouštědlům.

Hexion Specialty Chemicals, a.s.  
Tovární 2093  
356 01 Sokolov  
ČR  
[www.hexion.com](http://www.hexion.com)



responsible care



EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004  
Zertifikate Nr. 041004743/000-E1, 041040184/000-E1

Veškeré informace, doporučení a návrhy učiněné společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. ústně, písemně nebo jinou formou (dále jen informace) jsou poskytnuty dle našeho nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za právně závazné. Společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití informací. Nic zde uvedené nezabývá společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. práv a povinností dle prodejních podmínek (Conditions of Sale) ani tyto podmínky neupravuje. Naše podpora nezabývá zákazníka povinností provádět vlastní posouzení informací, zejména pak údajů uvedených v datových listech výrobku, bezpečnostních datových listech a technických informačních brožurách. Potřebné posouzení vhodnosti našich výrobků k zamýšlenému použití si provádí zákazník na vlastní riziko a náklady. Zkušební vzorky jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Zákazník musí dále dodržovat veškerá práva z patentů a příslušné zákony a nařízení. Toto oznámení nezastupuje licenci, není učiněno se záměrem porušit ani způsobit porušení žádného stávajícího patentu.