

AXILAT™ 8431

VŠEOBECNÝ POPIS

TYP POJIVA:

Vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru, anionaktivní.

DODÁVANÁ FORMA:

Viskózní kapalina, mléčně bílá, zakalená.

Specifikace			
Parametr	Jednotka	Hodnota	Metoda
Sušina	%	55 - 57	ISO 3251
pH	-	4,5 - 5,5	ISO 976
Viskozita (250 s ⁻¹)	mPa.s	100 - 350	ISO 3219
Typové ukazatele			
MFT	°C	0	ISO 2115
Tg (DSC)	°C	-21	ISO 11357
Hustota (23 °C)	g.cm ⁻³	1,02	ISO 2811-1
Viskozita (Brookfield, S3/50)	mPa.s	max.1500	ISO 2555

DOPORUČENÉ APLIKACE

Disperze AXILAT 8431 je používána jako pojivo pro výrobu plněných a neplněných kontaktních lepidel. Kontaktní lepidla obsahují, oproti jiným druhům vodouředitelných lepidel, vedle akrylátové disperze ještě určitý podíl pryskyřice, která zvyšuje adhezi bezprostředně po nanesení lepidla (doba zavaznutí) a tím umožňuje aplikaci na svislých plochách bez fixace lepeného materiálu.

ŽIVOTNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Produkt musí být skladován na suchém místě při teplotě (5-28) °C a musí být chráněn před přímým slunečním světlem. Za těchto podmínek je životnost produktu **6 měsíců** od data expedice.

V případě překročení doby životnosti výrobce doporučuje novou analýzu produktu jako ujištění o platnosti prodejní specifikace.

JINÉ ÚDAJE

Schopnost ředění:
AXILAT 8431 je mísitelný s vodou v jakémkoli poměru.

Vlastnosti filmu:

- dobrá schopnost tvorby filmu,
- transparentní,
- měkký, vysoce lepkavý,
- vysoce pružný.

Hexion Specialty Chemicals, a.s.
Tovární 2093
356 01 Sokolov
ČR
www.hexion.com



responsible care



EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004
Zertifikate Nr. 041004743/000-E1, 041040184/000-E1

Veškeré informace, doporučení a návrhy učiněné společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. ústně, písemně nebo jinou formou (dále jen informace) jsou poskytnuty dle našeho nejlepšího vědomí, nelze je však považovat za právně závazné. Společnost Hexion Specialty Chemicals, a.s. se zřídka veškeré odpovědnosti vyplývající z použití informací. Nic zde uvedené nezabývá společností Hexion Specialty Chemicals, a.s. práv a povinností dle prodejních podmínek (Conditions of Sale) ani tyto podmínky neupravuje. Naše podpora nezabývá zákazníka povinností provádět vlastní posouzení informací, zejména pak údajů uvedených v datových listech výrobku, bezpečnostních datových listech a technických informačních brožurách. Pořebné posouzení vhodnosti našich výrobků k zamýšlenému použití si provádí zákazník na vlastní riziko a náklady. Zkušební vzorky jsou určeny pouze pro laboratorní účely. Zákazník musí dále dodržovat veškerá práva z patentů a příslušné zákony a nařízení. Toto oznámení nezastupuje licenci, není účinné se záměrem porušit ani způsobit porušení žádného stávajícího patentu.