



CHEMAP
chemické produkty

Technická specifikace

Silcarbon CW 20

Aktivní uhlí

Vzhled	jemný černý prach
Velikost částic (DIN 19 603)	cca 90% < 45 mikron
Obsah vody při balení (ASTM D 2866)	10% max.
Obsah popelu (ASTM D 2866)	8% max.
Obsah olova (DAB 10)	< 10 ppm
Sírníky (DAB 10)	nepřítomné
Jodové číslo (AWWA B 600)	900mg/g min.
Specifický povrch (DIN 66 132)	cca. 1300 m ² /g
Hodnota pH (CEFIC)	3 - 6
Spotřeba metylénové modři (CEFIC)	>25 g/100g
Odbarvovací mohutnost (ČSN 66 8420)	>30%
Adsorpce fenazonu (DBA 10)	>35%
Odbarvovací faktor (metodika Silcarbon)	0,8 - 1,0
Standardní balení	papírové pytle s PE pytlem uvnitř, 20 kg netto

