



CHEMAP
chemické produkty

Technická specifikace

Silcarbon SC 40

Aktivní uhlí

Vzhled	tvarované uhlí, granule	
Hustota po setřesení	450 +/-25 kg/m ³	
Průměr granulí	approx. 4 mm	
Obsah vody při balení	6% max.	
Jodové číslo	min. 1050 mg/g	
Specifický povrch	cca 1100 m ² /g	
Aktivita na CCl ₄	min. 70%	
Pevnost otěrem	min. 90 %	
Adsorpce benzenu při:	288 g/ m ³	45 +/- 3%
	32 g/ m ³	38 +/- 3%
	3,2 g/ m ³	24 +/- 3%
	0,3 g/ m ³	15 +/- 3%
Standardní balení	papírové pytle s PE pytlek uvnitř, 25 kg netto	

